

SILICONAS PARA MOLDES MICROFUSION TRANSPARENTES - TRANSLUCIDAS

SILICONES FOR RUBBER MOLDS TRANSPARENTS - TRANSLUCIDS



CODIGO	CODE	AM01137F	AM01137G
Color	<i>Colour</i>	Transparente <i>Transparent</i>	Translucida <i>Translucid</i>
Temperatura vulcanizacion	<i>Vulcanizing temperature</i>	160-170 °C.	80-100 °C.
Tiempo vulcanizacion	<i>Vulcanizing time</i>	2 min. X MM.	2 min. X MM.
Alargamiento	<i>Lengthening</i>	1 a 7,8 cm.	1 a 6,1 cm.
Carga rotura	<i>Breaking</i>	102,5 kgs./ cm2	105,2 kgs./ cm2
Recomendado	<i>Recommended</i>	Máxima calidad para piezas muy complicadas de difícil desmoldeo. <i>Top quality for waxes difficult to remove from the mold.</i>	Máxima calidad para todo tipo de ceras que necesiten una reduccion minima. <i>Top quality for waxes requiring minimun shrinkage.</i>
Resistencia al desgarro	<i>Tearing</i>	20 N/mm	18 N/mm
Acabado	<i>Finish</i>	Muy brillante <i>Very bright</i>	Muy brillante <i>Very bright</i>
Dureza	<i>Hardness</i>	45/50 SH	45/50 SH
Reduccion	<i>Shrinkage</i>	3%	1%
Caracteristicas	<i>Characteristics</i>	Muy fácil de cortar y desmoldear. Por su transparencia facilita mucho el corte. <i>Very easy to cut and remove the waxes since it is transparent.</i>	Vulcaniza a menor temperatura, lo que permite trabajar con prototipos de menor resistencia al calor. Facil de desmoldear y cortar por ser translucida. <i>Specially easy to cut and remove the waxes since it is translucid.</i>

HISPANA

de Maquinaria, S.A.

Tel. +34 93 3091707 Fax. + 34 93 3090702

e-mail: hispana@hispanaspain.com

internet: <http://www.hispanaspain.com>

C/ Can Cuiàs, 24-26 - Pol.Ind. Can Cuiàs, nave 20/1
Montcada i Reixac 08110 - Barcelona - España (Spain)