

SILICONA PARA MOLDES MICROFUSION - SILICONE FOR RUBBER MOLDS



Planchas de 30 x 30 cms.
Cartones de 18 kgs.

*Sheets of 30 x 30 cmx.
Cardboard box of 18 kgs.*

Codigo - Code	AM011376	AM011377	AM011378	AM011375	AM011382	AM01137A
Color Colour	Amarillo Yellow	Azul Blue	Naranja Orange	Amarillo Yellow	Violeta Violet	Verde Green
Temperatura vulcanización Vulcanizing temperature	160-170 °C	80-100 °C	160-170 °C	160-170 °C	160-170 °C	80 -100 °C
Tiempo vulcanización Vulcanizing time	2 min x MM	2 min x MM	2 min x MM	2 min x MM	2 min x MM	2 min x MM
Alargamiento Lengthening	1 a 7,1 cm	1 a 6,1 cm	1 a 7,8 cm	1 a 7,1 cm	1 a 6 cm	1 a 8 cm
Carga de rotura Breaking	83 kgs/cm2	89 kgs/cm2	102,5 kgs/cm2	83 kgs/cm2	64,5 kgs/cm2	95 kgs/cm2
Recomendado Recommended	Para piezas estándar For standard pieces	Todo tipo de ceras en que necesite una contracción mínima. Any type of wax where minimum shrinkage is needed.		Para piezas estándar For standard pieces	Para piezas estándar For standard pieces	Todo tipo de piezas que necesite una contracción mínima. Ideal prototipos 3D Any type of pieces where minimum shrinkage is needed. Ideal for pototyping 3D
Resistencia al desgarro Tearing	19,9 N/mm	17,4 N/mm	20 N/mm	19,9 N/mm	15,73 N/mm	19 N/mm
Acabado Finish	Brillante Bright	Brillante Bright	Muy brillante Very bright	Brillante Bright	Brillante Bright	Muy brillante Very bright
Dureza Hardness	50SH	45SH	45SH	46SH	50SH	38/40SH
Reducción Shrinkage	3%	0,50%	3%	3%	3%	0,50%
Características Characteristics	Fácil de cortar y desmoldear Easy cut and remove from the mold	Vulcaniza a menor temperatura lo que permite trabajar con prototipos que tengan menor resistencia al calor. Low temperature vulcanizing. Good for low heat resistant models.	Fácil de cortar y desmoldear Easy cut and remove from the mold	Fácil de cortar y desmoldear Easy cut and remove from the mold	Fácil de cortar y desmoldear Easy cut and remove from the mold	Vulcaniza a menor temperatura, lo que permite trabajar con prototipos que tengan menor resistencia al calor. Low temperature vulcanizing. Good for low heat resistant models.

HISPANA

de Maquinaria, S.A.

Tel. +34 93 3091707 Fax. + 34 93 3090702

e-mail: hispana@hispanaspain.com

internet: <http://www.hispanaspain.com>

C/ Can Cuiàs, 24-26 - Pol.Ind. Can Cuiàs, nave 20/1
Montcada i Reixac 08110 - Barcelona - España (Spain)