



Cod.BB020045
Cuchillo 5 hojas

MOLDES DE SILICONA PARA BAJA FUSION



Cod.BB02004F
Hojas (4) para bisturí con
mango anatómico

Cod.BB020047
Bisturí con mango anatómico.

Temperaturas
Vulcanización

180 °C 2' x 1 mm.

160 °C 3' X 1 mm.



SILICONAS:

CODIGO	COLOR	DUREZA	SE ACONSEJA PARA
BB033330	Transparente	SH 40	Estaño, cera y resina. Baja temperatura 90°. Vida limitada antes de vulcanizar.
BB03332E	Blanca	SH 43	Baja temperatura 90°. Vida limitada antes de vulcanizar.
BB033331	Foxi – Blanca	SH 55	Muy flexible. Desmoldea muy bien. Baja resistencia térmica.
BB033321	Verde	SH 56	Muy flexible y de fiel reproducción. Aconsejable para formas complicadas.
BB033322	Azul	SH 58	Muy flexible y de fiel reproducción. Aconsejable para formas complicadas.
BB03332C	Amarilla	SH 60	Muy rica y flexible. Se adapta bien a formas diversas.
BB033323	Noxi Beige Fuerte	SH 60	Muy flexible y de fiel reproducción. Alta resistencia térmica.
BB033324	Azul claro	SH 63	Muy flexible y de fiel reproducción. Se adapta bien a formas diversas.
BB033325	Rosa	SH 67	Poco flexible. Se adapta a formas planas. Baja contracción.
BB033326	Blanca	SH 72	Rígida. Se aconseja para piezas planas. Muy baja contracción.
KA062400	-	-	Soporte para esmaltar y soldar. Se mantiene elástica.

CAUCHO DURO PARA ZAMACK:

CODIGO	COLOR	DUREZA	SE ACONSEJA PARA
BB042220	Beige	SH 75-78	Muy rígida. Piezas planas sin dificultad.
BB043020	Verde pálido	SH 71-73	Rígida. Piezas planas.

HISPANA

de Maquinaria, S.A.

Tel. +34 93 3091707 Fax. + 34 93 3090702

e-mail: hispana@hispanaspain.com

internet: <http://www.hispanaspain.com>

C/ Can Cuiàs, 24-26 - Pol.Ind. Can Cuiàs, nave 20/1
Montcada i Reixac 08110 - Barcelona - España (Spain)